



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

**VERNIFER** VERNICE + ANTIRUGGINE**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto verniciante che unisce le proprietà di un ottimo smalto (copertura, lucentezza, gamma colori, protezione dalle intemperie) a quelle tipiche di un fondo antiruggine (protezione e inibizione della corrosione). Strutturato in forma di gel morbido per evitare le colature ed assicurare, al tempo stesso, un'ottima pennellabilità. NB: il potere coprente dipende dalla tinta a dal colore del fondo.

Adatto per esterni ed interni.

Disponibile nelle tinte brillanti, satinata, metallizzate ed antichizzanti.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Prodotto destinato alla protezione e finitura di manufatti in ferro, anche arrugginiti. Non necessita l'applicazione di un fondo anticorrosivo. Idoneo sia per interno che per esterno. Può essere applicato, con buoni risultati, anche su legno, cemento e alluminio.

Su lamiera zincata è consigliato applicare una mano di FEROX per evitare che la vernice si sfoghi.

**- CONFEZIONE**

Barattolo in metallo, contenuto: 750 ml – 2000 ml.

Tinte e codici: vedi cartella colori

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

	LUCIDO	SATINATO	METALLIZZATO	ANTICHIZZANTE
Tipo di legante	Resina alchidica	Resina alchidica	Resina alchidica	Resina alchidica
Peso specifico (g/ml)	1,12 ± 0,10	1,12 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,50 ± 0,10
Contenuto solido %	66% ± 0,5	66% ± 0,5	66% ± 0,5	75% ± 0,5
C.O.V. (composti organici volatili)	≤ 414 g/l	≤ 480 g/l	≤ 431 g/l	≤ 371 g/l
Viscosità	Gel tixotropico	Gel tixotropico	Gel tixotropico	Gel tixotropico
Pennellabilità / dilatazione	ottima	ottima	ottima	ottima
<b>APPLICAZIONE</b>				
Essiccazione al tatto:	6 ore	6 ore	6 ore	4 ore
Riverniciabile dopo:	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Resa per mano:	14 ÷ 16 m <sup>2</sup> /lt	14 ÷ 16 m <sup>2</sup> /lt	14 ÷ 16 m <sup>2</sup> /lt	10 ÷ 12 m <sup>2</sup> /lt
Spessore due mani a pennello:	60 micron ca.	60 micron ca.	60 micron ca.	70 micron ca.

T.S. Rev. 2 del 14.05.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

